

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «РМК»

Цуканов Ю.Е.

23 октября 2017 года

Г. Санкт-Петербург



**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИЕМА ЛОМА И ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА «ПОРТ»**

Габаритный лом - размер куска не более 1500\*500\*500 мм.

Негабаритный лом-размер куска более 1500\*500\*500 мм.

| КАТЕГОРИЯ | ОПИСАНИЕ   | ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАСОР, % |
|-----------|--|--------------------------|
| ЗАЖД      | Стальной лом, рельсы всех марок до 1,5 метров, оси вагонов, разделанные колесные пары, ж/д диски без подшипников и буксов, оси, накладки, подкладки, сцепки, костыли, болты.   | 0,5                      |
| ЗАБ       | Стальной габаритный кусковой лом, толщиной от 6 мм, вес куска не более 600 кг и не менее 1 кг. Конструкционный лом, листовой лом, габаритные рамы ж/д вагонов.   | 1,0                      |
| ЗА1       | Стальной габаритный кусковой лом, толщиной от 4 мм, вес куска не более 600 кг и не менее 1 кг. Трубы диаметром не более 150 мм (трубы диаметром более 150 мм должны быть разрезаны по образующей или сплющены).  | 1,5                      |
| ЗА2       | Стальной габаритный кусковой лом, толщиной от 3 мм, вес куска не более 600 кг и не менее 1 кг. Трубы диаметром не более 150 мм (трубы диаметром более 150 мм должны быть разрезаны по образующей или сплющены). Арматура диаметром от 12мм, длиной до 1,5 метров, не требующая дополнительной сортировки. Допускается до 40 % от общей массы груза категории 11А,12А,17-19А. | 3,0                      |
| ЗАН       | Стальной габаритный лом, получаемый посредством переработки на пресс-  | 3,0                      |

|         |  |     |
|---------|--|-----|
|         | ножницах, размеры не более 1500*500*500. Не допускается наличие проволоки и арматуры, пластика, резины и других неметаллических примесей.  |     |
| 11А     | Стальной производственный габаритный кусковой лом, размеры не более 1500*500*500, толщиной до 4 мм, вес куска не более 600 кг и не менее 1 кг. (выштамповка, высечка, обрезь, метизная продукция габаритными размерами не менее 50х50мм и не более 300х300мм, толщиной не менее 10 мм)   | 3,0 |
| 12А     | Стальной негабаритный кусковой лом, размеры более 1500*500*500, толщиной до 4 мм, вес куска не более 600 кг и не менее 1 кг. Автомобильный и бытовой лом должен быть очищен от пластика, резины и других неметаллических примесей. Стальные листовые полосовые отходы (кромка, штрипс, лента шириной не менее 10 мм увязанная) | 4,0 |
| 5А1     | Стальной негабаритный кусковой лом толщиной от 4 мм, арматура толщиной от 12 мм (с незначительной кривизной, без бетона).  | 3,0 |
| 5АБ     | Стальной негабаритный кусковой лом толщиной от 6 мм.   | 3,0 |
| 5АЖД    | Негабаритные рельсы всех марок, колесные пары в сборе.   | 1,0 |
| 13А     | Стальная проволока (кроме сталистой), троса, арматура неувязанная любой кривизны, в т.ч. после демонтажа (без бетона и примесей).  | 7,0 |
| 16А     | Стружка стальная   | 5,0 |
| 17А-19А | Чугунный габаритный промышленный и сантехнический лом, размеры не более 1500*500*500 мм.   | 3,0 |
| 20А     | Чугунный негабаритный лом, противовесы, станины толщиной до 300 мм. Вес куска не более 4 тонн.   | 5,0 |

Примечания:

- 1) Поставки военного лома, в виде разукомплектованной военной и транспортной техники согласовываются в письменном виде;
- 2) Не допускаются поставки лома военного происхождения, а именно, оружейный лом, лом из под использованных боеприпасов, ракетный, бронетранспортерный, танковый и авиационный лом;
- 3) Не допускается наличие закрытых объемов: сосудов всех типов и размеров (газовые баллоны, огнетушители, амортизаторы, бочки, гидроцилиндры, и т. п.). Все полые предметы (цилиндры двигателей, амортизаторы т.п.) должны быть очищены от содержимого (в зимнее время – ото льда и снега) и доступны для осмотра внутренней поверхности: горловины баллонов должны быть открыты, а на их корпусе должно быть прорезано второе отверстие, днища бочек и других емкостей должны быть вскрыты.
- 4) При наличии трудноразделимых видов лома, приемка будет осуществляться по низшей категории;
- 5) При поставке беззаказной продукции (лом, смешанный с землей, скрапом, окалиной и другими неметаллическими примесями, луженый лом, пакеты из луженого лома) решение о возврате продукции либо о ее приемке с увеличением процента засоренности металлолома принимается в одностороннем порядке;
- 6) Не допускается наличие бетона, неотделенного от поверхности металла (залитого в полости станин и неотделенного от арматуры в процессе утилизации ЖБИ);
- 7) Не допускается наличие лома и отходов цветных металлов. Лом и отходы не должны быть смешаны с легированным, цветным ломом согласно ГОСТ 2787-75;
- 8) Лом стальной или чугунный, массой куска более 6 тонн принимается после предварительного согласования.
- 9) Допускается поставка мелкого лома россыпью (болты, гайки, резцы, обрезки труб, проката, проволоки и тросов) размерами и весом менее указанных в ТУ по согласованию.
- 10) В случае поставки негабаритного лома с толщиной стенки от 100 до 300 мм (категория 5АБ), базовый засор равен 7% . При поставке негабаритного лома с толщиной стенки более 300 мм процент засора определяется расчетным путем.
- 11) Поставка куска весом более 6 тонн по согласованию.
- 12) Все виды лома и отходов не должны содержать радиоактивные материалы. Допустимый уровень радиоактивности материалов не более 0,20 мР/час.

Коммерческий директор



Игнатъева Е.Ю.